


Dekoral EMAKOL




ZAKRES STOSOWANIA



Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (takich jak: okna, drzwi, meble, lamperie, ogrodzenia itp.). Polecana do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

GŁÓWNE CECHY



- 6 lat ochrony*
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Gruntoemalia – bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń
- Tworzy idealnie gładkie powłoki
- Obniżona zawartość rozpuszczalników
- Bardzo łatwa aplikacja – wystarczy 1 warstwa przy wymalowaniach renowacyjnych (tym samym kolorem)
- Wysoka wydajność (do 18 m²/L)

* Dla powierzchni pionowych, przy braku silnego nasłonecznienia, pod warunkiem aplikacji na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno o odpowiedniej wilgotności, zgodnie z zaleceniami producenta.


DANE TECHNICZNE

Kolor polysk: biały + 21 kolorów gotowych
mat: biały + 7 kolorów gotowych

Wygląd powłoki polysk, mat

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 1600-2500

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20



APLIKACJA

Ilość warstw i wydajność 1 - 2 warstwy: biały, 1-3 warstwy: kolor (w zależności od koloru)
I wydajność do 18 m²/L przy jednej warstwie na gładkim podłożu; zużycie zależy od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia


Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C) 17h

Nanoszenie drugiej warstwy po 17h

Sposób nanoszenia natrysk, pędzel, wałek


Rekomendowane narzędzia marki ProGold wałek Felt, wałek Foam, pędzel Premium MIX, pędzel płaski 6550, pędzel Oval, pędzel płaski

Rozcieńczalnik rozpuszczalnikowy




PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio nie malowane) zagruntuj Impregnatem Grunt R + marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT DO DREWNA marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno w 2-3 warstwach.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Tynki mineralne (nowe) pod lamperie zagruntuj Pokostem Lnianym marki Drewnochron, a następnie, w celu ujednoczenia podłoża, GRUNTEM DO DREWNA marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.



MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem (w ilości max. 2% obj.) do wyrobów ftalowych lub do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Maluj za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony i silnego krycia wyrób nanoś w 2-3 warstwach. Przy wymalowaniach renowacyjnych dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17 godzinach.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.

WAŻNE INFORMACJE:

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych lub wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma

ZN-PPGDP-016

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FR): 300 g/L (2010). Produkt zawiera max. 300 g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

0,2 L | 0,9 L | 5,0 L | 10,0 L

Data aktualizacji

13.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.

